

Termék adatlap

# Siniat Smart Alapvető gipszkarton lap



## Leírás

Gipszkarton lap (GKB/TypA) válaszfalak, fali és mennyezeti burkolatok teherhordó szerkezetén történő építésére szolgál, illetve száraz vakolatként használható.

A termék jellemzője könnyű megmunkálhatóság és szerelés, a legújabb technológiák felhasználásának köszönhetően a tárolási és szállítási költségei optimáltak. Felhasználása legfeljebb 70% páratartalmú helyiségekben megengedett.

## Alkalmazási terület

Válaszfalak, fali és mennyezeti burkolatok teherhordó szerkezetben, száraz vakolatként is. Legfeljebb 70% páratartalmú helyiségekben alkalmazható.

## Előnyök

- Nagyon könnyű megmunkálás és szerelés.
- Alacsonyabb tárolási és szállítási költségek.

## Biztonság

- A lapokat és egyéb gipsztermékeket védeni kell a nedvesség és időjárási tényezők hatása ellen.
- A raktározás során elnedvesedett g-k lapokat szerelés előtt teljesen ki kell szárítani. E célból lapos felületen vízszintesen kell szétteríteni és szabad levegőáramlást kell biztosítani.
- A g-k lemezek hordozását az oldalsó éllel függőlegesen végezzük, illetve megfelelő szállítóeszközzel (villástargonca, tehergépkocsi, szállító kocsi) szállítjuk.
- A g-k lapokat száraz, lapos felületen (raklapokon vagy legfeljebb 35 cm-ként elhelyezett faalátéteken) fektetjük. Az ilyen tárolás megelőzi a sérüléseket.
- Gipszkarton lapok tárolásánál a padló teherbírását figyelembe kell venni.
- A lapok a gipszkarton lemezek vágására szolgáló késsel vagy (kézi vagy elektromos) fűrészszel vághatók.





## Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Megnevezés	Siniat Smart
Vastagság [mm]	12,5
Szélesség [mm]	1200
Hosszúság [mm]	2000; 2600; 3000
Él	KS
Lemez típus PN-EN 520+A1:2012 szerint	A
Tűzre való reakció PN-EN 520+A1:2012 szerint	A2-s1,d0
Hajlítószilárdság hosszirányban PN-EN 520+A1:2012 szerint	550 N
Hajlítószilárdság keresztirányban PN-EN 520+A1:2012 szerint	210 N
Vízgőz átérésztés (vízgőz diffúzió ellenőrzése céljából) [y]	10
Hőellenállás (hővezető képességként kifejezve) [A]	0,25 W/(mK)
Térfogati sűrűség	560 kg/m <sup>3</sup>
Felületi sűrűség (névleges)	7,00 kg/m <sup>2</sup>



Siniat Sp. z o.o.  
ul. Przewławska 8  
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00  
fax: +48 41 357 81 61  
Info Nida: 801 11 44 77

[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)

Kiadás dátuma: 2022. június

Gipszkarton lapok  
falakra és mennyezetekre